

**ГОСТ 10299-80. Заклепки с полукруглой
головкой классов точности В и С.
Технические условия
(с Изменениями N 1, 2)**

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.80 N 2009

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1019-78

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10299-68

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 10304-80	Вводная часть

6. Проверен в 1985 г. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

7. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 7-85, 10-90)

Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С.


Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1019-78.

Заклепки с полукруглой головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

Чертеж. Размеры заклепок



* Размер для справок

Таблица 1 мм

Диаметр стержня d	1	1,2	(1,4)	1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10
Диаметр головки D	1,8	2,1	2,5	2,9	3,5	4,4	5,3	6,3	7,1	8,8	11	14	16
Высота головки H	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0
Радиус под головкой r, не более	0,2						0,4			0,5		0,6	
Радиус сферы головки R	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,7	6	7,5	8,3
Расстояние от основания головки до места измерения диаметра l	1,5					3				4			6

Продолжение табл.1 мм

Диаметр стержня d	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	30	36
Диаметр головки D	19	22	25	27	30	35	37	45	55
Высота головки H	7,2	8,4	9,5	11	12	13	16	20	24
Радиус под головкой r, не более	0,8		1,0				1,2		1,6
Радиус сферы головки R	9,8	11,4	13	13,8	15,4	18,3	18,7	22,7	27,8
Расстояние от основания головки до места измерения диаметра l	6			8				10	

Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

Диаметр стержня d	Длина L
1,0	2-8
1,2	2-10
(1,4)	3-12
1,6	3-12
2,0	3-16
2,5	3-20
3,0	4-40
(3,5)	5-40
4,0	5-50
5,0	7-60
6,0	7-60
8,0	9-70
10	14-100
12	18-110
(14)	20-140
16	20-140
(18)	28-140
20	34-160
(22)	38-170
24	40-180
30	55-180
36	55-180

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм.

Пример условного обозначения заклепки с полукруглой головкой класса точности В диаметром стержня d=8 мм, длиной L=20 мм, из материала группы 00, без покрытия:

Заклепка 8x20.00 ГОСТ 10299-80

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров Н<1 мм - плюс 0,28, минус 0,16 мм; для Н=1 мм - ±0,28 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Длина L, мм	Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм																					
	1	1,2	(1,4)	1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	30	36
2	0,019	0,029																				
3	0,025	0,038	0,054	0,077	0,127	0,218																
4	0,031	0,047	0,066	0,093	0,151	0,257	0,401															
5	0,038	0,056	0,078	0,109	0,176	0,295	0,457	0,670	0,924													
6	0,044	0,064	0,090	0,125	0,201	0,334	0,512	0,746	1,023													
7	0,050	0,073	0,102	0,140	0,225	0,372	0,568	0,821	1,121	1,906	3,084											
8	0,056	0,082	0,114	0,156	0,251	0,411	0,623	0,896	1,220	2,060	3,306											
9		0,091	0,126	0,172	0,275	0,449	0,679	0,972	1,319	2,214	3,528	6,902										
10		0,100	0,138	0,188	0,299	0,488	0,734	1,048	1,417	2,368	3,751	7,296										
12			0,163	0,219	0,349	0,565	0,845	1,199	1,615	2,676	4,194	8,085										
14					0,398	0,642	0,956	1,350	1,812	2,985	4,638	8,874	14,23									
16					0,447	0,737	1,067	1,501	2,009	3,293	5,082	9,663	15,47									
18						0,796	1,178	1,652	2,207	3,601	5,526	10,452	16,70	25,50								
20						0,873	1,289	1,803	2,404	3,909	5,970	11,242	17,93	27,28	39,11	53,33						
22							1,400	1,954	2,601	4,218	6,414	12,203	19,17	29,05	41,53	56,49						
24							1,511	2,105	2,798	4,526	6,858	12,820	20,40	30,83	43,94	59,65						
26							1,622	2,256	2,996	4,834	7,302	13,609	21,63	32,61	46,36	62,80						
28							1,733	2,407	3,193	5,142	7,746	14,398	22,87	34,38	48,78	65,96	86,07					
30							1,844	2,558	3,390	5,451	8,190	15,187	24,10	36,16	51,19	69,12	90,07					
32							1,955	2,709	3,588	5,759	8,633	15,977	25,33	37,93	53,61	72,27	94,06					
34							2,065	2,860	3,785	6,067	9,077	16,766	26,56	39,71	56,03	75,43	98,06	124,2				
36							2,177	3,011	3,982	6,375	9,521	17,555	27,80	41,48	58,44	78,59	102,10	129,1				
38							2,288	3,162	4,179	6,684	9,965	18,344	29,03	43,26	60,86	81,74	106,04	134,0	171,4			
40							2,399	3,313	4,377	6,992	10,40	19,13	30,26	45,03	63,28	84,90	110	139,0	177,3	226,2		
42								4,574	7,300	10,85	19,92	31,50	46,81	65,69	88,06	114	143,9	192,3	233,3			
45								4,870	7,763	11,52	21,11	33,35	49,47	69,32	92,80	120	151,3	201,2	244,0			
48								5,166	8,225	12,19	22,29	35,20	52,14	72,95	97,53	126	158,7	207,2	254,6			
50								5,363	8,533	12,63	23,08	36,43	53,91	75,36	100,70	130	163,6	213,1	261,8			
52									8,842	13,07	23,87	37,66	55,69	77,78	103,80	134	168,6	222,1	268,9			
55									9,304	13,74	25,05	39,51	58,35	81,40	108,60	140	176,0	231,1	279,5	462,7	719,7	
58									9,766	14,40	26,24	41,36	61,02	85,03	113,30	146	183,3	237,0	290,6	481,5	743,7	
60									10,075	14,85	27,03	42,59	62,79	87,45	116,50	150	188,3	251,9	297,3	490,5	759,7	
65											29,00	45,68	67,23	93,49	124,40	160	200,6	266,9	315,0	518,2	799,6	
70											30,97	48,76	71,67	99,53	132,20	170	213,0	281,8	332,8	546,0	839,6	
75												51,84	76,11	105,60	140,10	180	225,3	296,7	350,5	573,7	879,5	
80												54,93	80,55	111,60	148,00	190	237,6	311,6	368,3	601,5	919,6	
85												58,01	84,99	117,70	155,90	200	250,0	326,5	386,0	629,2	959,4	
90												61,09	89,43	123,70	163,80	210	262,3	341,5	403,8	657,0	999,4	
95												64,17	93,86	129,70	171,70	220	274,6	356,4	421,6	684,7	1039,3	
100												67,25	98,30	135,80	179,60	230	287,0	386,2*	439,3	712,4	1079,3	
110													107,20	147,90	195,40	250	311,6	416,1	474,8	769,9	1159,2	
120														160,00	211,20	270	336,3	445,9	510,3	823,4	1239,1	
130														172,00	226,90	290	360,9	475,7	545,8	878,9	1319,0	
140														184,10	242,74	310	385,6	505,6	581,4	934,4	1398,9	
150																410,2	535,6	616,9	989,9	1478,8		
160																434,9	565,3	652,4	1045,4	1558,7		
170																	595,1	687,9	1100,9	1638,6		
180																			723,4	1156,3	1718,5	

Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356 - для алюминиевого сплава; 1,080 - для латуни; 1,134 - для меди.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).